



POLYURETAN PUH

ANVÄNDNINGSMRÅDE

För utsugning av mycket slitande material såsom metallspån, granulat, spannmål, papper etc.

EGENSKAPER

Invändigt slät med mycket goda slitenskaper. Tack vare att slangens är esterbaserade är slitstyrkan 30 % starkare än eterbaserade slangar. (Om mikrobekstämdighet önskas kan slangens även fås i i polyeter) God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel, fetter och ozonbeständighet.

KONSTRUKTION

Transparant polyeteran med helinbäddad fjädersåls spiral. Träddiameter 1,0-3,0 mm- Slangväggens tjocklek mellan spiralerna är 1,45 mm

TEMPERATURMRÅDE

-40 TILL + 90° (120)

STANDARDLÄNGDER

10meter

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	A.tryck bar(20°)	Undertryck mm vp (20°)
PUH-020	20	0,22	4,30	9400
PUH-025	25	0,29	4,16	9400
PUH-032	32	0,39	3,25	9400
PUH-038	38	0,46	3,12	8400
PUH-040	40	0,49	3,00	8350
PUH-045	45	0,55	2,95	8250
PUH-050	50	0,71	2,90	8000
PUH-060	60	0,84	2,55	7500
PUH-065	65	0,91	2,40	6750
PUH-070	70	0,97	2,25	6750
PUH-075	75	1,06	2,00	6000
PUH-080	80	1,11	2,00	6000
PUH-102	102	1,48	1,50	4500
PUH-110	110	1,61	1,35	4500
PUH-120	120	1,75	1,30	3125
PUH-127	127	1,91	1,30	3125
PUH-130	130	1,96	1,30	3125
PUH-140	140	2,11	1,05	2500
PUH-152	152	2,29	1,05	2500
PUH-160	163	2,51	0,90	2500
PUH-175	175	2,74	0,90	1875
PUH-180	180	2,82	0,75	1875
PUH-203	203	3,30	0,75	1875
PUH-225	225	3,65	0,60	1250
PUH-250	250	3,84	0,60	1250
PUH-275	275	4,22	0,45	1250
PUH-300	300	4,94	0,45	1250
PUH-315	315	5,19	0,45	1250
PUH-325	325	5,35	0,45	1250
PUH-350	350	6,96	0,45	1250
PUH-400	400	7,95	0,30	675
PUH-450	450	8,94	0,30	675
PUH-500	500	9,93	0,30	675