



POLYURETAN PUR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utsugning av slitande material såsom spån, granulat och papper

EGENSKAPER

Lätt och flexibel med mycket slät insida med mycket goda slitegenskaper. Tack vare att slangens är esterbaserade är slitstyrkan 30 % starkare än eterbaserade slangar.

(Om mikrobeständighet önskas kan slangens även fås i i polyeter)

God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel, fetter och ozonbeständighet.

KONSTRUKTION

Transparant polyuretan med helinbäddad fjädersålspiral.

Tråddiameter 1,0-2,5 mm- Slangväggens tjocklek mellan spiralerna är 0,8 mm

TEMPERATUROMRÅDE

-40° C till + 90° C (125° C)

STANDARDLÄNGDER

10meter

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	A.tryck bar(20°)	Undertryck mm vp (20°)
PUR-025	25	0,25	3,22	8000
PUR-032	32	0,35	2,52	7250
PUR-038	38	0,39	2,10	6750
PUR-040	40	0,40	2,10	6750
PUR-045	45	0,42	1,84	6000
PUR-050	50	0,45	1,68	5250
PUR-060	60	0,53	1,40	4500
PUR-065	65	0,64	1,26	3750
PUR-070	70	0,68	1,12	3750
PUR-075	75	0,72	1,12	3000
PUR-080	80	0,76	0,89	3000
PUR-102	102	0,95	0,84	2250
PUR-110	110	1,03	0,70	2250
PUR-120	120	1,12	0,70	2250
PUR-127	127	1,18	0,70	2250
PUR-130	130	1,20	0,56	2250
PUR-140	140	1,38	0,56	1500
PUR-152	152	1,48	0,56	1500
PUR-163	163	1,74	0,56	1500
PUR-175	175	1,85	0,42	1500
PUR-180	180	1,90	0,42	1500
PUR-203	203	2,30	0,42	1500
PUR-225	225	2,55	0,28	750
PUR-250	250	3,02	0,28	750
PUR-275	275	3,11	0,28	750
PUR-300	300	3,20	0,25	675
PUR-315	315	3,32	0,25	675
PUR-325	325	3,40	0,25	675
PUR-350	350	3,60	0,13	675
PUR-400	400	4,45	0,13	525
PUR-450	450	5,06	0,13	525
PUR-500	500	5,70	0,13	525