



POLYURETAN PUX

ANVÄNDNINGSMÅL:

Slitgodsslang för transport av extremt slitande material såsom sand, grus, sten, byggavfall och glasfiberarmerad pvc.

EGENSKAPER:

Invändigt slät med extremt goda slitegenskaper.
God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter.
God ozonbeständighet.

KONSTRUKTION:

Transparent polyuretan med helinbäddad fjäderstålspiral.
Slangväggens tjocklek mellan spiralerna är 1,6-2,2 mm.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +90°C (+120 °C)

FÄRG:

Naturtransparent

STANDARDLÄNGD:

10 meter

Artikel-nummer	ID mm	Kg/m	Böjningsradie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Undertryck mm vp (20°C)
PUX-032	32	0,66	80	4,8	9600
PUX-038	38	0,78	95	4,4	9600
PUX-040	40	0,83	100	4,2	9600
PUX-045	45	0,92	115	4,1	9600
PUX-050	50	1,04	125	4,0	9600
PUX-055	55	1,12	140	3,7	9100
PUX-060	60	1,20	150	3,6	9100
PUX-065	65	1,29	165	3,3	9100
PUX-070	70	1,38	175	3,1	9100
PUX-075	75	1,50	190	2,9	9100
PUX-080	80	1,93	200	2,7	9100
PUX-090	90	2,26	225	2,4	9100
PUX-100	100	2,60	250	2,1	8900
PUX-110	110	2,82	275	1,9	8900
PUX-115	115	2,94	290	1,8	8900
PUX-120	120	3,07	300	1,6	8900
PUX-125	125	3,44	315	1,6	8900
PUX-130	130	3,54	325	1,6	8500
PUX-140	140	3,81	350	1,5	8460
PUX-150	150	4,13	450	1,5	8370
PUX-160	160	4,81	500	1,3	8280
PUX-170	170	5,03	600	1,2	8190
PUX-175	175	5,25	650	1,2	8100
PUX-180	180	5,40	700	1,2	7830
PUX-200	200	6,43	950	1,0	6750
PUX-225	225	7,11	1150	0,9	5940
PUX-250	250	7,91	1300	0,9	5220
PUX-275	275	8,68	1450	0,7	4770
PUX-300	300	9,45	1600	0,6	4320